

SANTORIN - Naturdispersion

Anwendungsbereich:	Putz, Beton, Mauerwerk, Rauhfaserpapeten, Gipskartonplatten sowie festhaftende, saugfähige Dispersionsfarbanstriche im Innenbereich.
Eigenschaften:	Gutes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten, sehr ergiebig, Lösemittelfrei, vergilbungsarm, geringe Tropfneigung. Wasserdampfdurchlässig nach DIN /EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3
Zusammensetzung:	Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzliche Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max 1g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l, (Kategorie „a“ ab 2010)
Verarbeitung:	Mit Rolle oder Pinsel, mit Airlessgerät 10 % mit Wasser verdünnen, bei Raumtemperatur über 12 °C.
Verbrauch:	1 l unverdünnt reicht für ca. 8 m ² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes. Probeauftrag!
Trockenzeit:	Nach 12 Stunden überstreichbar. Trocknungsverzögerung bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchte oder verminderter Saugfähigkeit des Untergrundes möglich.
Reinigung der Werkzeuge:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmer Seifenlauge auswaschen.
Dichte:	ca. 1,44 g/ml
Entsorgung:	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20
GISCODE:	M-DF- 01
Gefahrenhinweise:	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweise:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergiker-Hotline: 04161-99 45 40
Gebinde:	10 l
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei, trocken. Geöffnete Gebinde innerhalb von 2 – 3 Tagen verarbeiten.

Stand Juli 2015

Vertrieb
A. Gradmann Handels GmbH
Farbenmarkt, Farbengroßhandel
Carl-Benz-Str. 8
78467 Konstanz
Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054
www.gradmann.de

SANTORIN - Naturdispersion

Allgemeine Untergrunderfordernisse: Der Untergrund muß trocken, saugfähig, neutral, sauber, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein.

Vorbereitung: Löcher und Risse mit Wandspachtel ausbessern. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen.

Nachfolgende Übersicht enthält neben Vorarbeiten auf verschiedenen Untergründen Hinweise zum Einsatz von Tiefgrund. Tiefgrund muß soweit verdünnt werden, dass keine Filmbildung sichtbar ist. Bitte vor Ort testen.

Untergrund	Vorarbeit	Grundierung
Zement-, Gips- und Kalkputz	Staub und Verschmutzung entfernen. Evtl. Sinterschicht durch Schleifen entfernen	Tiefgrund
Beton	Schalölrückstände, Staub und Verschmutzungen entfernen	Tiefgrund
Gasbeton	Staub und Verschmutzungen entfernen. Evtl. abspachteln	Tiefgrund
Lehm, Sichtmauerwerk	Staub und Verschmutzungen entfernen.	Tiefgrund
Alter, festhaftender Öl-, Lack- oder Latexanstrich	Anrauen und entstauben oder anlaugen und nachwaschen	
Leicht kreidender Anstrich	Mit Drahtbürste abbürsten und entstauben	Tiefgrund
Leimfarben- oder nicht tragfähiger Anstrich	Restlos entfernen, nachwaschen und trocknen lassen	Tiefgrund
Gipskarton- und faserplatten	Fugenarmierung überprüfen	Tiefgrund
Rauhfaser	Verklebung auf Festigkeit überprüfen, evtl. nachkleben	

Hinweise: Vor Gebrauch gut durchrühren. Frische Farbkleckse mit Verdünnung entfernen. Dünn streichen und rollen.

Vertrieb

A. Gradmann Handels GmbH
Farbenmarkt, Farbengroßhandel
Carl-Benz-Str. 8
78467 Konstanz
Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054
www.gradmann.de