

SANTORIN Teaköl neu

neue Qualität

Anwendungsbereich:	Bootsdecks, Terrassen und Möbel aus Teak und anderen Hölzern; innen und aussen
Eigenschaften:	imprägnierend, transparent, matt bis seidenglänzend, belebt die Holzmaserung, offenporig, wasserabweisend
Zusammensetzung:	Leinöl, Leinöl-Ricinen-Standöl, Holzöl-Standöl, Naturharz-Ester, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe
Farbton:	Farblos
Verarbeitung:	Pinsel oder Ballentuch, bei Temperaturen über 12 °C
Verbrauch:	80 bis 120 ml/m ² ; je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit auch mehr oder weniger
Reinigung:	Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Verdünnung
Trockenzeit:	bei 20 und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit ca. 12 bis 24 h
Dichte:	ca. 0,89 g/ml
Sicherheitsratschlag:	Mit SANTORIN-Teaköl getränkte Putzlappen, Schwämme etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. S 2 Für Kinder unerreikbaar aufbewahren S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung und Etikett vorzeigen.
Entsorgung:	Gemäß örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde:	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l
Lagerung:	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände zur Aufbewahrung in kleinere Gebände umfüllen.

SANTORIN Teaköl neu

neue Qualität

Verarbeitung:

Das Holz muß trocken, fest und saugfähig, feingeschliffen, (Trittflächen 150er Korn, Möbel 220er Körnung), sauber, harz- und staubfrei sein.
Leime und Kleber müssen vollkommen durchgetrocknet sein.
Produkt gut aufschütteln bzw. aufrühren.
Je nach Anforderung und Saugfähigkeit:
1 – 3 Aufträge. Holz sollte gesättigt sein.
Ölüberstände, d.h. Ölpfützen auf dem Holz 5 – 10 Minuten nach jeweiligem Auftrag auf noch saugfähige Stellen verteilen oder mit saugfähigem Tuch sorgfältig abnehmen.

2. Auftrag mit Schleifvlies in Holzfaserrichtung einpolieren.
(Zwischenschliff dann nicht notwendig)

3. Auftrag sparsam mit Ballentuch aufpolieren.

Hinweise:

Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften. Probeaufträge!
Nach jedem Auftrag muß ca. 5 - 10 Minuten später das nicht in das Holz eingedrungene Öl mit einem nicht fasernden Tuch abgenommen werden, sonst häufig eine ungleichmäßig glänzende, klebrige Oberfläche.

Renovierung:

Flächen säubern, ggf. mit entsprechenden Produkten aufhellen, mit Schleifvlies glätten. Flächen müssen trocken sein.

Zur Auffrischung SANTORIN Teaköl satt auftragen, mit Schleifvlies einarbeiten und nach 5 – 10 Minuten mit saugfähigem Tuch sauber abreiben.

Stand Mai 2013