

SANTORIN – Wandlasur-Binder

Anwendungsbereich:	Zur Herstellung von farbigen, diffusionsoffenen Wandlasuren.
Eigenschaften:	Transparentes Lasur-Bindemittel, sehr gut wasserdampfdurchlässig, vergilbungsfrei, wasserverdünnbar.
Zusammensetzung:	Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie 'a' ab 2010)
Farbton:	Ohne Abtönung nach der Durchtrocknung nahezu farblos.
Verdünnung:	1 : 5 bis 1 : 6 mit Wasser.
Verarbeitung:	Mit Lasurbürste, Schwamm oder Baumwoll-Wickel. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C.
Verbrauch:	1 l gebrauchsfertiger Wandlasur-Binder reicht für ca. 10 – 15 m ² . Abweichungen je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit:	Angetrocknet nach 2 – 4 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Reinigung:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Pflanzenseife.
Lagerung:	Original verschlossen ca. 1 Jahr stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Verdünnter Wandlasur-Binder sofort verbrauchen.
Gefahrenhinweise:	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweise:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 04161 – 99 45 40
Entsorgung:	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 03; GISCOE: M-GF 01
Gebinde:	0,75 l; 2,5 l

Stand Juli 2015

Vertrieb

A. Gradmann Handels GmbH
Farbenmarkt, Farbengroßhandel
Carl-Benz-Str. 8
78467 Konstanz
Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054
www.gradmann.de

Verarbeitungshinweise

SANTORIN – Wandlasur-Binder

- Allgemeine Untergrunderfordernisse:** Der Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie gleichmäßig weiß gestrichen sein.
- Vorbereitung:** SANTORIN-Wandlasur-Binder mit 5 - 6 Teilen Wasser verdünnen. SANTORIN Pigmentkonzentrate oder in Wasser angeteigte Pulverpigmente bis zur gewünschten Farbkonzentration gleichmäßig einrühren.
- Verarbeitung:** Je nach Untergrundbeschaffenheit und gewünschtem Farbeindruck ein- oder mehrfacher Auftrag mit Schwamm oder Lasurbürste. Um Ansätze zu vermeiden ist ein zügiges Lasieren der Fläche notwendig. Bei mehrfachem Auftrag Zwischentrocknung beachten (2 – 4 h), während der Verarbeitung die Lasur immer wieder aufrühren.
- Hinweise:** Keine Abtön- oder Volltonfarben als Farbmittel einrühren.

Vertrieb

A. Gradmann Handels GmbH
Farbenmarkt, Farbengroßhandel
Carl-Benz-Str. 8
78467 Konstanz
Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054
www.gradmann.de